

HYPERDESMO AD-Y

ΑΧΡΩΜΟ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το **HYPERDESMO AD-Y** είναι διαφανές στεγανωτικό βερνίκι, το οποίο μετά τον πολυμερισμό(στέγνωμα), παράγει ισχυρή σκληρή και ελαστική μεμβράνη με υψηλή ενδομοριακή δικτύωση για υψηλή αντοχή στα χημικά, με ισχυρότατη πρόσφυση και μεγάλη αντοχή στην υδρόλυση. Παράγεται σε συσκευασία ενός ή δυο συστατικών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Στεγανώνει και προστατεύει φυσικές πέτρες, μωσαϊκά, τούβλα, μάρμαρο, πωρόλιθο, ξύλα .
- Στεγανοποιεί τριχοειδείς ρωγμές.
- Άριστη πρόσφυση και στεγάνωση σημείο προς σημείο.
- Μεγάλη αντοχή στη υπεριώδη ακτινοβολία.
- Μεγάλη αντοχή στην υδρόλυση και στους μικροοργανισμούς.
- Αντοχή στην υδρόλυση και στεγάνωση μικρορωγμών.
- Αντοχή στα χημικά.
- Δεν επηρεάζεται από Πετρέλαιο, Οξέα, Χημικά, Αλκάλια, Βενζίνη, Βρώμες, Απορρυπαντικά.
- Δεν ξεφλουδίζει.
- Δεν κιτρινίζει και δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- Έχει ισχυρή πρόσφυση σε κάθε είδους επιφάνεια (Ξύλο, Πέτρες, Τσιμέντο, Μωσαϊκά).
- Έχει εξαιρετική στιλπνότητα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

- Στεγάνωση και προστασία μωσαϊκών.
- Στεγάνωση και προστασία δεξαμενών.
- Στεγάνωση και προστασία εμφανούς μπετόν.
- Στεγάνωση και προστασία μαρμάρων.
- Στεγάνωση και προστασία ξύλου.
- Στεγάνωση και προστασία φυσικών πετρών.
- Στεγάνωση και προστασία μπαλκονιών.
- Στεγάνωση και προστασία λουτρών.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

• ΞΥΛΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.

Εάν το ξύλο δεν έχει κάποιο άλλο βερνίκι , περνάμε το πρώτο χέρι για αστάρωμα με αραιώση έως 10% εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο και στην συνέχεια , αφού γυαλοχαρτάρουμε την επιφάνεια που έχουμε ασταρώσει , περνάμε το τελικό χέρι μετά από 2-3 ώρες περίπου .Πλήρη σκλήρυνση μετά από 5 ημέρες. Εάν η ξύλινη προς βαφή επιφάνεια έχει κάποιο άλλο βερνίκι , τότε απλώς γυαλοχαρτάρουμε και περνάμε ένα τελικό χέρι **HYPERDESMO AD-Y**. Τα ειδικά φίλτρα που περιέχει το καθιστούν απρόσβλητο από τις ακτίνες UV.

• ΠΕΤΡΙΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ.

Σ' αυτή την περίπτωση περνάμε την επιφάνεια (Δάπεδα, Μωσαϊκά, Πέτρες Καρύστου) 2-3 στρώσεις **HYPERDESMO AD-Y** . Πριν την εφαρμογή καθαρίζουμε καλά την επιφάνεια (σκουπίσμα, πλύσιμο, σαθρά). Είναι απρόσβλητο από τα διάφορα χημικά καθαριστικά , και δίνει μια στιλπνή επιφάνεια . Εάν χρειαστεί να το αραιώσουμε για κάποιο λόγο (Πιστόλι , καθάρισμα εργαλείων) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε **SOLVENT-01**.



HYPERDESMO AD-Y

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ:

Ρευστό προϊόν:

Πυκνότητα: 0.98gr/cm³, at 20°C, ASTM D1475, DIN 53217, ISO 2811.

Ιξώδες: 90cst, at 20°C, ASTM D1200.

Σημείο ανάφλεξης: 28°C, Closed cup.

Φιλμ:

Σκληρότητα: > 95 Shore A, ASTM D 2240, DIN 53505, ISO R868.

Ελαστικότητα: >50%, ASTM D412, DIN 52455.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C up to 100°C.

Δοκιμή επιταχυνόμενης γήρανσης: ASTM G53 Passed.

Δοκιμή πρόσφυσης: Passed.

Αποχρώσεις: άχρωμο

Σταθερότητα: min. 12μήνες.

Συσκευασία: ενός ή δυο συστατικών σε 1lit, 4lit, 20lit.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ του HYPERDESMO AD-Y

Περίοδος δοκιμών μεταβολής 12 μήνες	Μεταβολή στην επιφάνεια	Αποτέλεσμα
Απεσταγμένο νερό	OK	-
Πόσιμο νερό	OK	-
Θαλασσινό νερό	OK	-
Θειικό οξύ 10%	OK	-
Υδροχλωρικό οξύ 10%	OK	-
Νιτρικό οξύ 10%	OK	-
Οξικό οξύ 10%	10 μέρες	μικροθύλακες
Μυρμηγκικό οξύ 10%	8 μέρες	μικροθύλακες
Γαλακτικό οξύ 25%	OK	-
Κιτρικό οξύ 10%	OK	-
Ταννικό οξύ	OK	-
Λιπαρά οξέα	OK	-
Σόδα 10%	OK	-
Αλάτι (NaCl) 10%	OK	-
Ζάχαρη 30%	OK	-
Καυστική ποτάσα 10%	OK	-
Αμμωνία 10%	20 μέρες	μικροθύλακες
Υποχλωριώδες νάτριο 3%	OK	-
Υπεροξειδίο του υδρογόνου 10%	OK	-
Βενζίνη	OK	-
Κρεζόλη	5 μέρες	κατεστράφη
Ξυλόλη	OK	-
Μεθυλέν χλωράιντ	1 μέρα	κατεστράφη
Εθυλ-γλυκόλ-ασετάτ	OK	-
Ακετόνη	10 μέρες	εμάλθωσε
Αλκοόλη10%	OK	-

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παραπάνω κείμενο σχετικά με τον τρόπο χρήσης του υλικού, παρέχονται χωρίς καμία εγγύηση, επειδή οι μέθοδοι εφαρμογής ποικίλλουν από πελάτη σε πελάτη και δεν μπορούν να ελεγχθούν από την εταιρεία μας. Προτείνουμε τον δοκιμαστικό έλεγχο πριν τη τελική χρήση του προϊόντος. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

